

CLASSIFICAZIONE DEI VALORI DELLA SCHERMATURA SOLARE IN ACCORDO ALLA UNI EN 14501

RAPPORTO DI PROVA N°328545 ISTITUTO GIORDANO

TAPPARELLA IN PVC COLORE CHIARO

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE DEL CAMPIONE	VETRATE DI RIFERIMENTO	FATTORE SOLARE TOTALE G _{tot}	
		VALORE	CLASSE
ESTERNO VETRATA	A	0,078	4
	B	0,057	4
	C	0,032	4
	D	0,030	4

VETRATE DI RIFERIMENTO:

- A:** VETRO SINGOLO CHIARO 4 mm
B: VETRATA DOPPIA CHIARA 4/12/4 CON INTERCAPEDINE D'ARIA
C: VETRATA DOPPIA 4-16-4 CON INTERCAPEDINE DI GAS ARGON E CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE ESTERNA DEL VETRO INTERNO.
D: VETRATA DOPPIA 4-16-4 CON INTERCAPEDINE DI GAS ARGON E CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE ESTERNA DELLA LASTRA ESTERNA