

RETE ELITE SCREEN

CALCOLO E DEFINIZIONE DELLA CLASSE DI TRASMITTANZA TOTALE DELL'ENERGIA SOLARE SECONDO IL VALORE GTOT

- Si certifica che la rete **ELITE SCREEN**, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:
- **COLORE SILVER GREY**

	VETRATA DI RIFERIMENTO	Gtot	
		VALORE	CLASSE
USO INTERNO	A	0,61	0
	B	0,55	0
	C	0,42	1
	D	0,28	2
USO ESTERNO	A	0,75	0
	B	0,69	0
	C	0,56	0
	D	0,31	2
INTEGRAZIONE DELLA VETRATA	B	0,58	0
	C	0,41	1

- **COLORE CHARCOAL**

	VETRATA DI RIFERIMENTO	Gtot	
		VALORE	CLASSE
USO INTERNO	A	0,64	0
	B	0,57	0
	C	0,44	1
	D	0,29	2
USO ESTERNO	A	0,78	0
	B	0,72	0
	C	0,57	0
	D	0,31	2
INTEGRAZIONE DELLA VETRATA	B	0,60	0
	C	0,42	1

VETRATE DI RIFERIMENTO:

- A:** VETRO SINGOLO DA 4 mm float
B: VETROCAMERA 4/12/4
C: VETRATA DOPPIA 4-16-4 CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE ESTERNA DEL VETRO INTERNO
D: VETRATA DOPPIA RIFLESSIVA 4-16-4 CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE INTERNA DELLA LASTRA ESTERNA

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo